



## **FLEXFLOOR PVA PARA TACO - BOLETIM TÉCNICO**

### **CARACTERÍSTICAS**

Dispersão aquosa de poliacetato de vinila (PVA), plastificante, aditivos especiais e carga.

### **APLICAÇÃO**

Indicado para colagem parquets e tacos. Pode ser usado para junto a cimento e água na regularização de contra piso.

### **PROPRIEDADES**

Este adesivo possui base PVA, portanto, sofre alterações, sob baixas temperaturas. Dependendo do clima, a secagem poderá ser demorada (sob baixas temperaturas) ou acelerada (temperaturas acima de 25°C.)

### **ESPECIFICAÇÃO**

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

### **DADOS TÉCNICOS**

Aparência: Branco Leitoso - Viscosidade Brookfield (F6/20rpm/25°C): 20000 - 25000 cps - Teor de Sólidos (1g/105°C/1h): 62,5 +/- 1,5 % - pH (25°C): 7,00 - 8,00.

### **MODO DE USAR**

Antes de aplicar o Flexfloor PVA, é necessário a cura total do contra piso (umidade abaixo de 35%) na qual será instalado os Tacos e ou Parquets, estando este completamente limpo, isento de poeira, areia ou qualquer tipo de detrito. O contra piso no qual serão instalados parquets e tacos deve ser feito com argamassa e areia média peneirada, na proporção 1x3 (uma parte de cimento x 3 partes de areia). Deve estar o mais nivelado possível, pois a cola não necessita estar em contato com superfícies ásperas para maior aderência. Obs.: O desnivelamento do Contra Piso, poderá provocar o descolamento de Tacos e Parquets e o Ranger de Assoalhos. A cura ou selagem do contra piso, deve ser feita o mais lenta e uniformemente possível, molhando várias vezes ao dia, durante três dias para manter a umidade, procurar cobrir o local com plástico, ou ainda sacos de juta ou algodão. Os tacos ou parquets devem ser instalados deixando uma folga de aproximadamente 1,5 cm da parede, prevendo a dilatação da madeira. O rendimento da Flexfloor PVA é de 1,4 a 1.5 Kg/m<sup>2</sup>. Evitar falta de cola e principalmente o excesso de cola, pois este atrasa a secagem do material, além do risco da madeira vir a absorver a água existente na cola. Essa absorção provocará a dilatação e empenamento da madeira. Não pisar nos tacos recém colocados por 48 horas e a raspagem só poderá ser efetuada somente após 30 dias Se o contra piso estiver abaixo do nível do terreno, impermeabilizá-lo segundo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aconselhamos o uso do ISO-BLOCK 405, e neste caso é recomendado o uso de cola a base de Poliuretano.

### **EMBALAGEM**

Barrica 50 kg, Balde 15kg, Balde 5kg.

### **ESTOCAGEM**

Manter em local coberto, seco, fresco e arejado, com temperatura entre 10°C e 35°C. Sob estas condições e com a embalagem original estando devidamente lacrada, tem validade de 1 ano após a data de fabricação.



## **SEGURANÇA**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

## **SUPORTE TÉCNICO**

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número **(31) 3318-7135** ou envie um e-mail: **rlx@rlximporte.com.br**.

As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Flexfloor não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.